



Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK, Коллекция КИРПИЧ СТО 72746455-3.5.6-2016

Фасадный материал



Описание продукции:

Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK – это штучный битумосодержащий однослойный материал для облицовки фасадов строения. Фасадная плитка создана на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта. Простоту монтажа гарантирует двойной клеевой замок на каждой фасадной плитке. Гарантийный срок службы –

20 лет (с вентзазором), 10 лет (без вентзазора).

Область применения:

Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK применяется для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада в малоэтажном и коттеджном строительстве, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений.



Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	СТО 72746455-3.5.6-2016
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 °С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999)

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.6-2016
Высота, ±3,0	мм	-	250	СТО 72746455-3.5.6-2016
Толщина, ±0,2	мм	-	3,0/2,4*	СТО 72746455-3.5.6-2016
Количество слоёв	-	-	1	СТО 72746455-3.5.6-2016

* Для цветов Английский, Каталонский, Готический, Шотландский, Бельгийский

Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу фасадной плитки ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK», Москва, 2020 г.

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Поддоны с продукцией должны транспортироваться и храниться при температуре не выше 40°С, не более одного ряда по высоте. Допускается транспортировка и складирование поддонов в двух и более рядах по высоте при применении стеллажей и специально оборудованных этажерок. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Коллекция Кирпич	Коллекция Кирпич*
Упаковка	м ²	2	2,5
Количество гонтов в упаковке	шт	20	25
Ориентировочная масса упаковки	кг	23,6	23
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	11,8	9,2
Вес поддона (брутто)	кг	969	945
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	80	100

* Для цветов Английский, Каталонский, Готический, Шотландский, Бельгийский